

**Fournisseur : SACAB**  
**Site d'élaboration : ST VIGOR LE GRAND**  
**Nature pétrographique : ALLUVIONNAIRE**  
**Elaboration : BRUT NATUREL**

**Période de validité de l'engagement  
Du 01/01/2020 AU 31/12/2020**

**CLASSE GRANULAIRE**

0/3

**Partie informative**

**COMPOSITION CHIMIQUE**

Sio2 99,90 %  
Fe2o3 0,065 %  
Al2o3 0,067 %  
Ca0 0,005 %  
K2o 0,011 %  
TiO2 < 0.002 %

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

Densité réelle 2,65  
Densité apparente 1,46  
Dureté Mohs 7  
PH 7  
Point de fusion 1740° C  
Perte de feu 0,2%  
% Argile < 0,1%

**Résultats de production**

	0.063	0.125	0.250	0.5	1	2	2.8	4	6.3
<b>Tamiset %</b>	0,20	17,57	56,79	83,03	96,59	98,61	99,31	100	100

(% en masse Valeurs statistiques indicatives moyennes)

