

Fournisseur : SACAB Site d'élaboration : ST VIGOR LE GRAND Nature pétrographique : ALLUVIONNAIRE Elaboration : ROUGE NATUREL	Période de validité de l'engagement Du 01/01/2020 AU 31/12/2020
---	--

CLASSE GRANULAIRE

0/3

Partie informative

COMPOSITION CHIMIQUE

SiO₂ 99,90 %
 Fe₂O₃ 0,065 %
 Al₂O₃ 0,067 %
 CaO 0,005 %
 K₂O 0,011 %
 TiO₂ < 0.002 %

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité réelle 2,65
 Densité apparente 1,46
 Dureté Mohs 7
 PH 7
 Point de fusion 1740° C
 Perte de feu 0,2%
 % Argile < 0,1%

Résultats de production

	0.063	0.125	0.250	0.5	1	2	2.8	4	6.3
Tamiset %	0,49	0,74	19,62	58,85	83,37	95,92	98,56	98,54	99,1

(% en masse Valeurs statistiques indicatives moyennes)

