

Fournisseur : SACAB

Site d'élaboration : ESQUAY SUR SEULLES

Nature pétrographique : ALLUVIONNAIRE

Elaboration : LAVE - ROULE - SECHE

Période de validité de l'engagement

Du 02/01/2019 AU 31/12/2019

Partie Engagement du fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Conforme à la Norme NF P90-112

Partie informative

COMPOSITION CHIMIQUE

Sio₂ 99,90 %
Fe₂o₃ 0,065 %
Al₂o₃ 0,067 %
CaO 0,005 %
K₂o 0,011 %
TiO₂ < 0,002 %

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité réelle 2,65
Densité apparente 1,46
Dureté Mohs 7
PH 7
Point de fusion 1740° C
Perte de feu 0,2%
% Argile < 0,1%

Résultats de production au 03/05/2019

	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
Modules	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32
Tamiset %	0,29	1,54	17,85	64,02	97,58	99,71	100,00

Sable BS80 alluvionnaire siliceux



