

Fournisseur : SACAB
Site d'élaboration : ESQUAY SUR SEULLES
Nature pétrographique : ALLUVIONNAIRE
Elaboration : LAVÉ - ROULÉ - SECHÉ

Période de validité de l'engagement
Du 01/01/2022 AU 31/12/2022

Partie informative

COMPOSITION CHIMIQUE

Sio2 99,90 %
Fe2o3 0,065 %
Al2o3 0,067 %
Ca0 0,005 %
K2o 0,011 %
TiO2 < 0,002 %

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité réelle 2,65
Densité apparente 1,46
Dureté Mohs 7
PH 7
Point de fusion 1740° C
Perte de feu 0,2%
% Argile < 0,1%

Résultats de production au 28/01/2022

	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600
Modules	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33
Tamiséat %	0,37	0,75	4,83	34,12	73,84	99,86	100,00

