

Fournisseur : SACAB
Site d'élaboration : ESQUAY SUR SEULLES
Nature pétrographique : ALLUVIONNAIRE SILICEUX
Elaboration : LAVÉ-CRIBLÉ

Période de validité de l'engagement
Du 01/01/2022 AU 31/12/2022

CLASSE GRANULAIRE

0/1

Partie informative

COMPOSITION CHIMIQUE

SiO₂ 99,90 %
Fe₂O₃ 0,065 %
Al₂O₃ 0,067 %
CaO 0,005 %
K₂O 0,011 %
TiO₂ < 0,002 %

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité réelle 2,65
Densité apparente 1,46
Dureté Mohs 7
PH 7
Point de fusion 1740° C
Perte de feu 0,2%
% Argile < 0,1%

Résultats de production

	0.063	0.125	0.250	0.5	1	2	4
Tamisat %	0,12	1,18	41,19	82,97	96,27	99,20	100,00

(% en masse Valeurs statistiques indicatives moyennes)

Courbe sable lavé 01

