

Fournisseur : SACAB Site d'élaboration : ESQUAY SUR SEULLES Nature pétrographique : ALLUVIONNAIRE SILICEUX Elaboration : LAVE - CRIBLE	Période de validité de l'engagement Du 01/01/2025 AU 31/12/2025
---	--

CLASSE GRANULAIRE

0	1
----------	----------

COMPOSITION CHIMIQUE

SiO ₂	> 95 %
Fe ₂ O ₃	0,065 %
Al ₂ O ₃	0,067 %
CaO	0,005 %
K ₂ O	0,011 %
TiO ₂	< 0.002 %

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Masse volumique réelle	2,65
Densité apparente	1,46
Dureté Mohs	7
Ph	7
Point de fusion	1740° C
Perte de feu	0,2%
% Argile	< 0,1%

Partie informative

Tamis	Résultats de production							
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	FM
Xf	0,13	1,47	44,19	83,84	97,21	99,87	100,00	2,73

(% en masse Valeurs statistiques indicatives moyennes)

