

Fournisseur : SACAB
Site d'élaboration : ESQUAY SUR SEULLES
Nature pétrographique : ALLUVIONNAIRE SILICEUX
Elaboration : BRUT

**Période de validité de l'engagement
Du 01/01/2025 AU 31/12/2025**

CLASSE GRANULAIRE

0	3
----------	----------

COMPOSITION CHIMIQUE

SiO₂ 99,90 %
Fe₂O₃ 0,065 %
Al₂O₃ 0,067 %
CaO 0,005 %
K₂O 0,011 %
TiO₂ < 0.002 %

Partie informative

Résultats de production									
Tamis	0.063	0.125	0.250	0.5	1	2	2.8	4	6.3
Xf	0,14	0,60	23,74	61,66	87,70	96,32	97,72	98,54	98,70

(% en masse Valeurs statistiques indicatives moyennes)

