

Fournisseur : SACAB
Site d'élaboration : ESQUAY SUR SEULLES
Nature pétrographique : ALLUVIONNAIRE SILICEUX
Elaboration : BRUT

Période de validité de l'engagement
Du 01/01/2024 AU 31/12/2024

CLASSE GRANULAIRE

0	3
---	---

COMPOSITION CHIMIQUE

SiO₂ 99.90 %
Fe₂O₃ 0.065 %
Al₂O₃ 0.067 %
CaO 0.005 %
K₂O 0.011 %
TiO₂ < 0.002 %

Partie informative

Résultats de production									
Tamis	0.063	0.125	0.250	0.5	1	2	2.8	4	6.3
Xf	0.13	0.78	24.54	59.89	81.78	93.70	95.45	98.18	99.52

(% en masse Valeurs statistiques indicatives moyennes)

